

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU PRODUCT PROFILE / ARTIKELPASS



Kod produktu / Article Number / Artikelnummer: b.d.

Szerokość / Width / Breite: 150 cm / 280 cm (± 2 cm)

Waga / Weight / Gewicht: 270 g/m (±5%)

Długość / Length / Länge : b.d.

Dostawca / Supplier / Zuliefer : Lookban


Kompozycja / Composition / Material: 100% Poliester, 75D*300D

SPOSÓB PIELEGNACJI CARE / PFLEGE



KOLORY COLORS / FARBEN





BFR 58

BFR 58

TEST/BADANIE	Metoda badania	Jedn.	Ilość światła po przejściu przez próbkę (CD/m ²)	Ilość światła transmitowanego (CD/m ²)	Wynik
Nieprzepuszczalność światła	AATCC 148-1989	%	0,96	1527	99,94%

Klasyfikacja materiału ze względu na jego reakcję na ogień – „Electric burner” (standard NF P 92-503 (1995))

	Długość		Szerokość	
	Strona prawa	Strona lewa	Strona prawa	Strona lewa
Formowanie dziur	tak	tak	tak	tak
Maksymalny czas płonienia po zgaśnięciu płomienia	0	3	0	0
Zniszczenia (długość)	15,5 cm	18,0 cm	17,5 cm	18,0 cm
Płonące stopione krople	nie	nie	nie	nie
Niepłonące stopione krople	tak	tak	tak	tak
Płonące szczątki	nie	nie	nie	nie
Niepłonące szczątki	nie	nie	nie	nie

Klasyfikacja materiału ze względu na jego reakcję na ogień – “Test for melting materials” (standard NF P 92-505 (1995))

		Pierwszy zapłon	Niepłonące szczątki	Płonące szczątki
# 1	Strona prawa	brak zapłonu	tak	nie
# 2	Strona lewa	brak zapłonu	tak	nie
# 3	Strona prawa	brak zapłonu	tak	nie
# 4	Strona lewa	brak zapłonu	tak	nie

Klasyfikacja: M1/B1 Materiał permanentnie ognioodporny

Klasyfikacja materiału ze względu na jego reakcję na ogień – “Flame persistence test” (standard NF P 92-504)

Użyto 10 próbek, po obu stronach. Każdy test obejmował aplikację płomienia przez 5 sekund

Rezultat: czas zajęcia ogniem po zgaszeniu płomienia ≤ 2s ; płonące szczątki: nie ; niepłonące szczątki: nie

Poświadczenie odporności na zapłon (standard PN-EN ISO 6941:2005)

Próbki bez zapłonu po aplikacji płomienia przez okres 20 sekund

Brak płonących szczątków, brak spadających płonących kropeł

Klasyfikacja: Materiał permanentnie ognioodporny