


CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU PRODUCT PROFILE / ARTIKELPASS

Kod produktu / Article Number / Artikelnummer:

Szerokość / Width / Breite: 140 cm $\pm$ 2 cm

Waga / Weight / Gewicht: 380 g/m² ($\pm$ 5%)



Ilość w belce (mb) / Number in beam / Menge im Strahl: ~30 m


Dostawca / Supplier / Zuliefer: Lookban

Kompozycja / Composition / Material: 100% PU (warstwa wierzchnia),
90% Polyester / 6% Cotton / 4% Viscose (tkanina bazowa)


SPOSÓB PIELEGNACJI CARE / PFLEGE




KOLORY COLORS / FARBEN




E2




E32




E6




E25




E22




E20



E17




E28




E128




E31




E16




E13




E19



E119



E118



E14

PL


Odporność na rozciąganie
(wzdłuż) 412 (15,5), (w poprzek)
410 (23,2), EN ISO 1421:2017-03
method 1

Odporność na rozdzielanie
(wzdłuż) 68,8, (w poprzek) 52,5 ,
EN ISO 4674-1:2017-03
method A

Odporność na ścieranie
Suwy 102 400:Grade 1-2
EN ISO 5470-2:2003-10,
method 1

Przesunięcie nitek w szwie
(wzdłuż) 2,7, (w poprzek) 3,0,
EN ISO 4674-1:2017-03
method A

Odporność wybarwień na wodę
b.d.

Odporność wybarwień na
rozpuszczalniki organiczne
b.d.

Współczynnik odbicia światła
b.d.

Akustyka
b.d.

Palność
b.d.

Badanie / Prüfung / Test
Bally – Test

wzdłuż / Längs / lemghtwise
w poprzek / quer / across
przekątna / diagonale / diagonal

Bally-Test after hydrolysis
10d 70C 95-98% rel. LF
wzdłuż / Längs / lemghtwise
w poprzek / quer / across
przekątna / diagonale / diagonal

UK


Tensile strength
(along) 412 (15,5), (across)
410 (23,2), EN ISO 1421:2017-03
method 1

Tear growth resistance
(along) (68,8), (across)
52,5 , EN ISO 4674-1:2017-03
method A

Abrasion resistance of the equipment
Revolutions 102 400:Grade 1-2
EN ISO 5470-2:2003-10,
method 1

Seam slippage
(along) 2,7, (across) 3,0,
EN ISO 13936-2:2004-07
180 N load

Water Fastness
b.d.

Fastness to organic
solvents
b.d.

Light reflectance
b.d.

Acoustics
b.d.

Combustibility
b.d.

Metoda badania / Prüfverfahren /
Test method

i.A DIN 53 351 / DIN 53 359
30 000 revs

i.A DIN 53 351 / DIN 53 359
15 000 revs.

DE


Zugfestigkeit
(Längs) 412 (15,5), (quer)
410 (23,2), EN ISO 1421:2017-03
method 1

Weiterreißfestigkeit
(Längs) (68,8), (quer)
52,5 , EN ISO 4674-1:2017-03
method A

Scheuerbeständigkeit der Ausrüstung
Touren 102 400:Grade 1-2
EN ISO 5470-2:2003-10,
method 1

Nahtschiebewiderstand
(Längs) 2,7, (quer) 3,0,
EN ISO 13936-2:2004-07
180 N load

Wasserbeständigkeit
b.d.

Beständigkeit gegen
organische Lösungsmittel
b.d.

Lichtreflexion
b.d.

Akustik
b.d.

Brennbarkeit
b.d.

Wynik / Ergebnis / Result /

zaliczony / bestanden / passed
zaliczony / bestanden / passed
zaliczony / bestanden / passed

zaliczony / bestanden / passed
zaliczony / bestanden / passed
zaliczony / bestanden / passed